

AQUACOR

35-310

DESCRIÇÃO

Verniz acrílico aquoso.

CARACTERÍSTICAS

Cheiro imperceptível
Secagem rápida
Realça a textura dos suportes
Boas propriedades anti-carbonatação do betão
Ignífugo
Boa resistência à intempérie
Boa repelência à água
Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

UTILIZAÇÃO

Verniz para embelezamento e protecção de betão, pedra, cantarias, tijolo e *viroc*, em interior e exterior. Verniz para protecção de telhas cerâmicas não vitrificadas e de betão, evitando a sua fractura devido à congelação interna.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos: A superfície deve apresentar-se seca, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Rebocos de cimento e betão novos: Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Superfícies em betão onde se verifique a presença leitada, recomenda-se a sua remoção por lavagem a alta pressão (superior a 350 bar). Em seguida, efectuar uma lavagem com água limpa.

Suportes anteriormente envernizados: No caso de repinturas, o verniz existente tem de estar perfeitamente aderente, coeso e isento de contaminações. Efectuar uma limpeza com jacto de água sob pressão, ou escovar, para remover verniz velho não aderente. Nas zonas de suporte à vista, proceder como para suportes novos. Recomenda-se ensaio prévio para avaliação de compatibilidade.

Suportes contaminados com fungos e algas: Tratar com Descontaminante Artibiose (ref. 18-220).

DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Semi-mate
Cor:	Incolor Cores disponíveis em <i>Speedmix</i> : 0107, 0114, 0115, 0119, 0125, 0138, 1468, e 9327.
Rendimento prático:	11 a 14 m ² /L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Tempos de secagem: (a 23 °C e 50 % de humidade relativa)	Superficial - 15 a 20 minutos Repintura - 2 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (cat A/i): 140 g/L. Este produto contém no máximo 90 g/L de COV. (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.)

Revisão: Fevereiro 2021

Página 1 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Division Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Division Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Division Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CERTIFICADOS/ENSAIOS

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa: (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis)	A+
Reacção ao fogo (EN 13501-1):	B-s1,d0

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	5 a 35 °C
Humidade relativa:	Inferior a 75 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes muito quentes por exposição ao sol.
Humidade do suporte:	Inferior a 5 % (com medidor tipo "Tramex")

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação:	Trincha, rolo anti-gota, pistola convencional e <i>airmix</i> .
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa.
Diluição:	Trincha / rolo anti-gota: 5 a 10 % com água. Pistola convencional e <i>airmix</i> : se necessário, diluir até 5 % com água.
Aplicação:	Aplicar duas a três demãos de Aquacor. No caso da aplicação com pistola convencional, recomenda-se a utilização de bico de 1,5 mm de diâmetro.

Estabilidade em armazém - 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

OBSERVAÇÕES

1. Ter em atenção a selecção da cor do Aquacor, quando se pretender aplicar sobre vernizes coloridos existentes.
2. O verniz incolor praticamente não altera a cor do suporte.
3. Não deve ser aplicado em superfícies que possam ser empilhadas ou expostas a acções mecânicas.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

Revisão: Fevereiro 2021

Página 2 de 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN – Division Sotinco assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN – Division Sotinco, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN – Division Sotinco será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.