

**PRODUTO****PRIMÁRIO STOP MANCHAS****DESCRIÇÃO**

Primário aquoso, isolante de manchas diversas e promotor de aderência sobre diversos materiais.

**CARACTERÍSTICAS**

Boa aplicabilidade  
Bom isolador de manchas diversas  
Boa aderência sobre diversos substratos

**UTILIZAÇÃO**

Isolador de manchas diversas não permitindo a sua migração, em superfícies de betão, cimento, gesso, estuque ou madeira.  
Promotor de aderência sobre madeira e plástico, azulejos e cerâmica.

**CERTIFICADOS**

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Os suportes devem estar secos, firmes e apresentar-se isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

**DADOS TÉCNICOS**

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de  
humidade relativa)..... Superficial.....Cerca de 4 horas  
Repintura.....Cerca de 6 horas

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L

Este produto contém no máx. 1 g/L COV (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**PRODUTO****PRIMÁRIO STOP MANCHAS****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 10 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar o primário sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação .....	Trincha, rolo antigota ou pistola airless.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição.....	Trincha/ rolo antigota: sem diluição. Pistola Airless: se necessário, diluir até 5 % com água.
Aplicação.....	Aplicar 1 a 2 demãos de Primário Stop Manchas. No caso dos suportes novos aplicar 2 demãos.

Rendimento prático - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos referir 9 a 11 m<sup>2</sup>/L por demão.

Estabilidade em armazém – 1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Observações:**

1 - Nunca aplicar directamente ao ferro ou ao aço. No caso de aplicação sobre plásticos, recomenda-se fazer um ensaio prévio para verificar a aderência.

2 - A sua aplicação e sobrepintura tem que ser feita com o tempo seco. Se produto for aplicado com temperatura inferior a 10°C e humidade relativa superior a 80 % existe redução da capacidade para isolamento das manchas.

3 - No caso de azulejos e cerâmica que apresentem uma superfície lisa, é necessário proceder sempre a uma lixagem prévia.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

**JULHO - 2013**

pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.